

Plat

EVENT



Manufacturing process
Herstellungs verfahren
Procédé de fabrication
Proceso de fabricación

ISO 2424

Needle felt

Pile composition
Polmaterial
Composition des fibres
Composición de la fibra

-

100% PP

Surface structure
Oberflächenstruktur
Aspect de surface
Estructura de la superficie

-

Flat

Backing
Rücken
Dossier
Soporte

ISO 2424

Precoat

Pile weight
Polgewicht
Poids des fibres
Peso de la fibra

ISO 8543

250 g/m²

Total weight
Gesamtgewicht
Poids total
Peso total

ISO 8543

○ 610 g/m²
● 635 g/m²

Pile height
Polhöhe
Hauteur du velours
Altura de la fibra

ISO 1765

0 mm

Total height
Gesamthöhe
Hauteur totale
Altura total

ISO 1765

2,5 mm

Roll length
Länge
Longueur
Longitud del rollo

-

30 m

Fire classification
Brandklassifizierung
Classement feu
Clasificación de fuego

EN13501-1

Cfl-s1

